



TERRA


by **CUPASTONE**

FICHA TÉCNICA ACIMUT

CUARCITA

ACIMUT

De tonos grises, azules y anaranjados, Acimut invita a sentir la armonía en su forma más pura gracias a la singularidad de sus vetas. Un acabado único e imponente, donde los trazos irregulares de la propia naturaleza recuerdan el estilo pictórico de Pollock.

**ACABADOS**

- Pulido
- Seda
- Otros (consultar)

APLICACIONES

- Encimeras
- Revestimientos interiores
- Suelos interiores
- Revestimientos exteriores

TRATAMIENTOS

- Refuerzo antirrotura
- Tratamiento antiabsorción

DETALLES TÉCNICOS

- Examen petrográfico (EN12407): 99% cuarzo
- Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755): 0,30%
- Resistencia a la flexión (MPa) (EN12372): 9,10
- Densidad aparente (kg/m³) (EN1936) :2640
- Porosidad abierta (EN1936): 0,70%
- Resistencia a la compresión uniaxial (MPa) (EN1926): 224

MANTENIMIENTO DE LA ENCIMERA

- Prevención: si algo se derrama, límpialo rápidamente
- Limpieza: limpia la superficie con agua caliente y un limpiador neutro de pH. No utilices productos agresivos como lejía o limpiadores químicos y esponjas metálicas.
- Mantenimiento: se recomienda aplicar un producto sellador una vez al año para conservar las propiedades del material. Consulta a tu distribuidor local.



TERRA
by CUPASTONE

CUPA STONE IBERIA, S.L.

CIF B24635419, Dom. Soc. Lugar La Pradela
s/n, Carracedelo, León, I.R.M.
León Hoja LE-21533 Tomo 1233 Folio 166