




TERRA

by **CUPASTONE**

FICHA TÉCNICA GOIANA

CUARCITA
GOIANA

Un punto de encuentro entre la luz y la oscuridad. Una superficie marrón chocolate que intercala vetas de tonos blancos y rojizos, con más presencia. Goiana intensifica la belleza y la versatilidad de la piedra natural, siendo en las cocinas el nexos de unión entre la tradición y la modernidad.


ACABADOS

- Pulido
- Seda
- Otros (consultar)

APLICACIONES

- Encimeras
- Revestimientos interiores
- Suelos interiores
- Revestimientos exteriores

TRATAMIENTOS

- Refuerzo antirrotura
- Tratamiento antiabsorción

DETALLES TÉCNICOS

- Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755): 0,30%
- Resistencia a la compresión (MPa) (EN1926): 121,5
- Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada (MPa) (EN12372): 14,24
- Densidad aparente (kg/m³) (EN1936): 2734
- Porosidad abierta (EN1936): 0,70%

MANTENIMIENTO DE LA ENCIMERA

- Prevención: si algo se derrama, límpialo rápidamente
- Limpieza: limpia la superficie con agua caliente y un limpiador neutro de pH. No utilices productos agresivos como lejía o limpiadores químicos y esponjas metálicas.
- Mantenimiento: se recomienda aplicar un producto sellador una vez al año para conservar las propiedades del material. Consulta a tu distribuidor local.



TERRA
by CUPASTONE

CUPA STONE IBERIA, S.L.

CIF B24635419, Dom. Soc. Lugar La Pradela
s/n, Carracedelo, León, I.R.M.
León Hoja LE-21533 Tomo 1233 Folio 166